Produkt	Beschreibung	Anwendung & Benefit
NA-SUL CA-1082	Calcium-Dinonylnaphthalinsulfonat/ Carboxylat (1,4%)	Frei fließende Flüssigkeit mit guter Demulgierbarkeit, kein Aufschmelzen erforderlich. Geruchsarmer Langzeitschutz ohne Petroleumoxidat. Geliert nicht bei Wasserkontakt, gute Löslichkeit in hochparaffinischen Basisölen und PAO.
NA-SUL CA-1089	Calcium-Dinonylnaphthalinsulfonat/ Carboxylat (2,2%)	Beugt Verfärbungen von Metallen vor. Hervorragende Demulgierbarkeit, Filtrierbarkeit (nass/trocken), thermische sowie hydrolytische Stabilität. Geliert nicht bei Kontakt mit Wasser. Gute Löslichkeit in hoch paraffinischen Basisölen.
NA-SUL CA-1122	Calcium Dinonylnaphthalinsulfonat/ Carboxylat (2,4%)	Geruchsarme, frei fließende Flüssigkeit, kein Aufschmelzen erforderlich. Enthält keine Petroleumoxidate und ist sehr gut löslich in hochparaffinischen Basisölen, PAO und pflanzlichen Ölen.
NA-SUL CA-1183	Calcium-Dinonylnaphthalinsulfonat/ Carboxylat (2,6%)	Für eine Vielzahl von Metallen geeignet, auch verzinkzer Stahl. Herausragende Wasserseparierung . Kann unter Zuhilfenahme von Aminen stabil in Wasser emulgiert werden. Geliert nicht bei Wasserkontakt. Geruchsarm, kein Oxidatwachs.
NA-SUL CA-1259	Calcium-Dinonylnaphthalinsulfonat/ Carboxylat (1,6%)	Sehr gute Wasserseparierung. Kein Gelieren acuh bei großen Wassermengen. Durch seine gute Löslichkeit in vielen Fällen sogar ohne Erwärmung einzuarbeiten.Weniger als 10% wachshaltige Komponenten enthalten.
NA-SUL CA/W1146	Calcium-Dinonylnaphthalinsulfonat Oxidaten/Metallseifen/Carboxylsäuren (2,0%)	Flüssiges Additiv mit guten wasserverdrängenden Eigenschaften zum Formulieren von Korrosionsschutzmitteln für harsche Bedingungen. Speziell geeignet in salzhaltiger Umgebung/Marine. Hervorragend in naphtenischen Ölen.
NA-SUL CA/W1177	Calcium-Dinonylnaphthalinsulfonat/Carboxylat/ oxidiertes Petrolatum (1,4%)	Öllöslicher Korrosionsinhibitor mit sehr gutem wasserdemulgierenden Verhalten und geringer Neigung zum Gelieren. Kompatibel mit den meisten alkalischen Reinigern unfd wmf. Auch als Korrosionsschutz für verzinkte Oberflächen und für Aluminium geeignet.
NA-SUL CA/W1213	Calcium-Alkylarylsulfonat/Carboxylat/oxidiertes Petrolatum (1,4%)	Öllöslicher wachshaltiger Korrosionsinhibitor für extreme klimatische Bedingungen, wie Salznebel-Umgebungen oder hohen Luftfeuchtigkeiten. Formt extrem dünne hydrophobe Filme auf der Oberfläche.

Produkt	Beschreibung	Anwendung & Benefit
NA-SUL CA/W1935	Calcium Dinonylnaphthalinsulfonat/ Petroleumoxidat (1,5%)	Sehr gute Wasser- und Feuchtigkeitsseparierung bei geringem Schmelzpunkt. Sowohl für dünne als auch dicke Filme auf Metalloberflächen geeignet. Verringert das water-washout bei Fetten.