

Produkt	Beschreibung	Anwendung & Benefit
K-CORR 1031	Carbonsäure/Amid-Chemie (N 3,3%)	Sehr gut löslich in wenig polaren Grundölen. Kein nachteiliger Effekt auf den AFNOR (trocken/nass) und die FZG Performance. Synergetische AW- Performance mit ausgewählter EP-Chemie.
K-CORR 1227	Mischung aus organischer Aminosäure und Imidazolin-Derivat	Öllöslicher Booster für Korrosionsinhibitoren. Verbessert Leistung unter extremen Bedingungen (Salznebel, Feuchtigkeit), schützt gegen korrosive Verbrennungsrückstände auf der Metalloberflächen. Effektiv auch bei geringer Dosierung.
K-CORR G-1107	Aschefreies Rostinhibitor- und Antiwearadditiv (N 3,6%)	Metallfreier Korrosionsinhibitor mit hervorragenden Verschleißschutzeigenschaften. Erfüllt strenge Rostschutzanforderungen in Fetten, wie den Emcor Salzwassertest. Gute thermische und hydrolytische Stabilität, sehr effektiv auch bei niedriger Dosierung.
K-CORR G-1340	Präparat aus Zink- und Phosphorhaltiger Chemie (Zn 13,1%)	Hochwirksames, geruchsarmes Rostschutzsystem auf Zinkbasis, das für Spezialfettanwendungen als Ersatz für Zinknaphthenat entwickelt wurde und nur minimale Auswirkungen auf andere Fetteigenschaften hat.
K-CORR G-1350	Proprietäre Zubereitung von Zink- und Phosphorhaltiger Chemie (Zn 8,7 %)	Kostengünstiges, geruchsarmes Rostschutzsystem auf Zinkbasis, das für Spezialfettanwendungen als Ersatz für Zinknaphthenat entwickelt wurde und nur minimale Auswirkungen auf andere Fetteigenschaften hat.
K-CORR G-1370	Proprietäre Zubereitung von Zink- und Phosphorhaltiger Chemie (Zn 13,5 %)	Speziell entwickelt, um die strengen Anforderungen an den Rostschutz in Schmierfetten zu erfüllen, einschließlich Emcor-Tests mit 100 % synthetischem Meerwasser. Bietet selbst bei niedrigen Dosierungen eine hervorragende Verschleißschutzleistung. Geruchsarm.