

Type LUVOMAG®	Herkunft		Reinheit [wt %]					Bemerkungen
	Syn.	Nat.	Mg(OH) ₂	CaO	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Lol	
H 002	•		99,2			0,02		BET 10 m ² /g
H 015	•		99,0	0,45	0,12	0,04		BET 10 m ² /g
H 110	•		96,5	0,70	0,10	0,07	31,5	
H 257		•	95,3	2,1	3,7	0,50	31,0	Beschichtete und diverse vermahlene Typen verfügbar
Brucite		•	92,5	3,0	5,5	0,35	30,0	Diverse granulare und vermahlene Typen verfügbar

Lol: Glühverlust.

Weitere Typen und Eigenschaftsangaben auf Anfrage erhältlich.