

Produkt	Lieferform	Spez. Oberfläche BET [m ² /g]	Aschegehalt [%]	Siebrückstand > 45µm [%]	pH - Wert
LUVOMAXX® Silica HM 1160	Weißes Pulver	145 - 175	≤ 6	≤ 0,5	5 - 8
LUVOMAXX® Silica HM 2160	Weißes Granulat	145 - 175	≤ 6	≤ 0,5	5 - 8
LUVOMAXX® Silica HM 1170	Weißes Pulver	160 - 190	≤ 6	≤ 0,5	5 - 8
LUVOMAXX® Silica HM 2170	Weißes Granulat	160 - 190	≤ 6	≤ 0,5	5 - 8
LUVOMAXX® Silica HM 1180	Weißes Pulver	165 - 195	≤ 6	≤ 0,5	5 - 8
LUVOMAXX® Silica HM 2180	Weißes Granulat	165 - 195	≤ 6	≤ 0,5	5 - 8