

Produkt	Lieferform	Spez. Oberfläche BET [m <sup>2</sup> /g]	Siebrückstand > 45µm [%]	pH - Wert
<b>LUVOMAXX® Silica HM 200</b>	Weißes Pulver	170 - 230	≤ 0,05	3,6 - 4,5
<b>LUVOMAXX® Silica HM 300</b>	Weißes Pulver	270 - 330	≤ 0,05	3,6 - 4,5
<b>LUVOMAXX® Silica HM 380</b>	Weißes Pulver	350 - 410	≤ 0,05	3,6 - 4,5