

Type LUVOMAG®		Aktivität BE [m ² /g]	Schüttdichte [g/l]	Partikelgröße d ₅₀ [µm]	Reinheit MgO-Gehalt
Hochaktive Typen	M 175	185	500	2	> 99,2 %
	M 074	160	400	3	> 98,7 %
	N50®	140	230	3	> 97,7 %
	N50® / light	140	205	3	> 97,7 %
	M 474	140	350	3	> 97,5 %
Mittelaktive Typen	M 072	100	395	3	> 98,5 %
	M 440	50	200	3	> 98,5 %
Niederaktive Typen	M 045	45	350	6	> 98,0 %
	M H30 light	40	220	3	> 97,8 %

*Gewichts% auf durchglühter Basis

Eine Übersicht zu unserem Gesamtsortiment an Magnesiumoxiden finden Sie [hier](#).