

Produkt	Lieferform	Eigenschaften und Anwendungen	Flüchtige Bestandteile (%)	TG	Mooney ML (1+4) @ 100°C
LUVOMA XX 3,4-Polyisopren	Ballenware	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr gute dämpfende Eigenschaften • Haftungsverbesserung • Naßgriffverbesserung • Problemlose Co-Vulkanisation in Blends mit NR und SBR PKW- und LKW-Reifen, Sohlen für Kletter-, Wander- und Sicherheitsschuhe, Segelschuhe, Golfartikel, PKW-Sportsitze, Dämmungsmaterialien für KFZ, Maschinen, Haushalts- und Bürogeräte	< 0,5	- 10 °C	65 - 75